



1505

Björnbergs Åkeri & Grus AB

St Ryssjön 1:3, Nykvarn
14
1505-CPR-343

SS-EN 12620
Ballast till betong

CE-märkningsinformation 2+ 2014-01-27		
Sortering	0/8	(d/D)
Kornform	Fl NR	
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	GNG90	
Finmaterialhalt	F ₃	(%)
Beständighet mot alkalisilika reaktivitet	Se petrografisk analys, CBI 20121126	
Korndensitet	2,65 +/-	(Mg/m ³)
Sammansättning halt		
Klorider	<0,001	(%C)
Vattenabsorption	0,4	(%W A)

Deklarerad kornstorleksfördelning

Sikt mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8
Pass % Idealkurva	0,7	2,7	9,9	26,6	50,7	72,0	86,0	92,3	97,7
Pass % Övre kurva	2,7	5,7	19,9	36,6	60,7	82,0	93,5	97,3	
Pass % Nedre kurva	0	0	0	16,6	40,7	62,0	78,5	87,3	