CE
1505

Björnbergs Åkeri & Grus AB

St Ryssjön 1:3, Nykvarn
14
1505-CPR-343

SS-EN 12620
Ballast till betong

CE-märkningsinformation 2+ 2014-01-27		
Sortering	8/16	(d/D)
Kornform	Fl NR	
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	$G_{c\ 85/20}$	
Finmaterialhalt	$F_{1,5}$	(%)
Beständighet mot alkalisilika reaktivitet	Se petrografisk analys, CBI 20121126	
Korndensitet	2,66 +/-	(Mg/m 3)
Sammansättning halt		
Klorider	<0,001	(%C)
Vattenabsorption	0,7	(%WA)

Deklarerad kornstorleksfördelning

Sikt mm	1	2	4	5,6	8,0	11,2	16	22,4	0
Pass % Idealkurva	0	1,3	3,3	6,6	21,1	73,7	96,7	100	
Pass % Övre kurva									
Pass % Nedre kurva									